



tel . 85 683-46-38, fax. 85 683-46-39, tel./fax 85 683-45-05  
e-mail: parkiety@andrewpol.com.pl, biuro@andrewpol.com.pl, www.andrewpol.com.pl

## OPIS TECHNICZNY

*Surowiec:* Deszczułka posadzkowa dąb ostrokrawężna – Parkiet lity dąb

*Wymiary:* grubość 16 / 22 mm

szerokość: 60 / 70 mm

długość: 250/ 300/ 350/ 400/ 420/ 500 mm

*Wilgotność:* 9% +/- 2%

*Waga:* około 15 kg/m<sup>2</sup> (dotyczy gr.22 mm), około 10 kg/m<sup>2</sup> (dotyczy gr.16 mm)

*Powierzchnia użytkowa:* około 12 mm (dotyczy gr. 22mm), około 8 mm (dotyczy gr. 16 mm) -  
możliwość renowacji – cyklinowania

*Sposób łączenia:* pióro –wpust z czterech stron

*Rowki przeciwprężne* z lewej strony elementu (powierzchnia przyklejana do posadzki) niwelujące  
naprężenia w drewnie i ułatwiające przyklejenie do podłoża

*Powierzchnia:* do dalszego cyklinowania i wykończenia lakierem lub olejem

*Sposób montażu:* Przyklejenie przy użyciu odpowiedniego kleju przewidzianego do klejenia litej  
deszczułki posadzkowej.

Jako producent nie przewidujemy i nie zalecamy montażu swoich wyrobów podłogowych na lega-  
rach lub ogrzewaniu podłogowym.

*Przechowywanie:* Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawio-  
nym na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki należy izolować od pod-  
łoża. Zamówiony asortyment należy rozpakować z folii dopiero bezpośrednio przed jego montażem.  
Pomieszczenie powinno być ogrzewane minimum 20 – 23 stopni C i wilgotności powietrza 45 –  
60%.

*Transport:* Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone  
przed przesuwaniami i uszkodzeniami w czasie transportu.

*Zastrzeżenia dotyczące reklamacji:* Nadwyżki ilościowe zamówionych towarów w naszej firmie nie  
podlegają zwrotowi. Przed zakupem danego asortymentu służymy pomocą przy wyliczeniu odpo-  
wiednich narzutów, biorąc pod uwagę metraż podanych pomieszczeń.

Jakość i wilgotność parkietu musi zostać sprawdzona przed jego ułożeniem. Zanim przystąpi się do  
montażu, należy dokładnie sprawdzić dostarczony materiał, a w przypadku jakichkolwiek zastrze-  
żeń, nieprawidłowości lub uszkodzeń natychmiast zgłosić te informacje do producenta. Decyzja o



tel . 85 683-46-38, fax. 85 683-46-39, tel./fax 85 683-45-05  
e-mail: parkiety@andrewpol.com.pl, biuro@andrewpol.com.pl, www.andrewpol.com.pl

zamontowaniu do podłoża zakupionego asortymentu, który w rozumieniu klienta jest spostrzegany jako „wadliwy” lub niespełniający jego oczekiwań, przekreśla wszelkie formy roszczeń reklamacyjnych wobec producenta. Nie ponosimy odpowiedzialności za montaż, przygotowanie podłoża, czy też sposób wykończenia towaru. Należy pamiętać, iż drewno jest materiałem higroskopijnym zmieniającym swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w otoczeniu (oddaje nadmiar wilgoci otoczeniu w okresie grzewczym - zimowym, albo uzupełnia jej niedobór chłonną parą wodną z otoczenia w okresie letnim w porze o podwyższonej wilgotności, powyżej 60 %). Przy dłuższym okresie użytkowania podłogi (w szczególności w okresie grzewczym) mogą wystąpić niewielkie szczeliny lub pęknięcia spowodowane zmianą wymiaru klepek, a przy przekraczającej wilgotności powyżej 60 % może wystąpić pęcznienie deszczułek (łódkowanie), również wynikające z dopasowywania się desek podłogowych oraz parkietu do wilgotności otoczenia. Problemy wynikłe z naturalnej pracy deszczułek posadzkowych wynikające z dopasowywania się drewna do warunków otoczenia nie jest podstawą do reklamacji.

Zarówno parkiety jak i deski podłogowe są produkowane z naturalnego drewna, dlatego też poszczególne elementy mogą nieco odbiegać od siebie kolorystycznie, bądź różnić się układem usłojenia.

Ze względu na niemożliwe do uniknięcia różnice przy sortowaniu dopuszcza się w poszczególnej klasie do 2% klepek o niższej jakości. Dopuszczalne wady obróbki:

- płaszczyzna górna: falistość strugania do głębokości 0,3 mm,
- płaszczyzna dolna: ubytki drewna o głębokości do 2 mm i do 1/3 długości deszczułki,
- boki: zagłębienia i wyrwania włókien do 0,3 mm,
- czoła: odchylenie prostokątności czoła od podłużnej osi deszczułki do 0,5% szerokości deszczułki