



tel . 85 683-46-38, fax. 85 683-46-39, tel./fax 85 683-45-05
e-mail: parkiety@andrewpol.com.pl, biuro@andrewpol.com.pl, www.andrewpol.com.pl

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Rohstoff: Diele Schicht Eiche - Eichenparkett Schicht

Abmessungen: Stärke 15 (4) oder 21 mm (6) mm für die Gesamtdicke in Klammern Stärke verwendbar
Breite: 70/100/120/150 / mm
Länge: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 mm (Länge mix)

Feuchtigkeit: 9% +/- 2%

Gewicht: ca. 15,2 kg / m² (für Dicke 21 mm) über 10 kg / m² (für Dicke 15 mm)

Die obere Schicht (Art): ca. 6 mm (für Dicke 21 mm), ca. 4 mm (für Dicke 15 mm) – die Möglichkeit der Wiederherstellung - Schleifen (zulässige Abweichung von +/- 0,3 mm)

Die untere Schicht: 100% Birkensperrholz wasserdicht

Bonding-Methode: Zunge - Nut auf vier Seiten

Es besteht die Möglichkeit der Querschnitte oder die Rückseite der Platine überqueren

Bonding-Methode: Zunge - Nut auf vier Seiten

Gebiet: fortzusetzen Schaben und Decklack oder Öl

Montage: Kleben mit einem geeigneten Kleber für die Verklebung von Sandwich-Bodenplatte konzipiert.

Darüber hinaus empfehlen wir unsere Mikrofaser entlang der Bodenplatte oder vier Seiten, was die Haltbarkeit und Qualität der Bodenplatte verbessert. Dieser Service wird direkt in unserem Unternehmen durchgeführt.

Als Hersteller, nicht absehbar und wir nicht Installation seiner Produkte für Bodenbeläge auf Balken oder Fußbodenheizung empfehlen.

Durch die Verwendung von zwei Schichten, wobei die Base ein mehrschichtiger Quersammengeklebt ist, erhöht die Festigkeit und Haltbarkeit von Fußbodenplatten. Bodenbrett Schicht wird stabiler und besser geeignet für Umgebungen, in denen der Boden mit traditionellen Massivholzböden installiert wird, hat nicht ein bestimmtes Ergebnis erzeugt, z. B. in Räumen, wo es eine große Variation der Umgebungsfeuchte und Temperatur ist.

Lagerung: Die Bodenschicht Planke sollte in einem trockenen und gut belüfteten gelagert werden, dass



tel . 85 683-46-38, fax. 85 683-46-39, tel./fax 85 683-45-05
e-mail: parkiety@andrewpol.com.pl, biuro@andrewpol.com.pl, www.andrewpol.com.pl

kein direktes Sonnenlicht und Niederschlag ausgesetzt. Die Pakete sollten vom Boden isoliert werden. Bestellt Sortiment bis unmittelbar vor dem Einbau der Folie auspacken. 60% - 45 23 ° C und einer Luftfeuchtigkeit - Der Raum sollte mindestens 19 erhitzt werden. Die Dielen sollten fertig sein, d.h. geschliffen, gespachtelt, gestrichen einen Monat nach der Verklebung auf dem Untergrund, um sich an die vorhandenen Umgebungsbedingungen zu akklimatisieren.

Transport: Der Dielenboden Schicht sollte in bedeckten Transportmitteln befördert werden. Die Verpackungen müssen gegen Verrutschen und Beschädigung beim Transport gesichert werden.

Vorbehalte hinsichtlich der Beschwerde: Überschüssige Mengen von Waren in unserer Gesellschaft bestellt sind nicht erstattungsfähig. Bevor ein bestimmtes Produkt bieten Hilfe bei der Berechnung der entsprechenden Kopf Kauf angesichts der Birdie gegebenen Raum.

Qualität und Feuchtigkeit Bodenplatte geschichtet muss vor der Verlegung zu prüfen. Vor der Installation sollten Sie sorgfältig prüfen das Material geliefert, und im Falle von Beanstandungen, Unregelmäßigkeiten oder Schäden unverzüglich zu melden diese Informationen an den Hersteller. Die Entscheidung, das Substrat gekauft Bereich zu installieren, was bedeutet, dass der Kunde als "defekt" wahrgenommen wird oder erfüllt nicht seinen Erwartungen, negiert alle Formen der Ansprüche Beschwerde gegen den Hersteller. Wir sind nicht verantwortlich für die Installation, Oberflächenvorbereitung oder Veredelung von Waren. Bitte beachten Sie, dass Holz ist ein hygroskopisches Material seine Eigenschaften zu verändern, zusammen mit den sich ändernden Bedingungen in der Umwelt (fängt überschüssige Feuchtigkeit Umwelt während der Heizperiode - Winter oder ergänzt sein Mangel Wasserdampf aus der Umgebung während der Sommersaison mit hoher Feuchtigkeit zu absorbieren, über 60 %). Bei längerem Gebrauch, der Boden (vor allem während der Heizperiode), kann es kleine Lücken oder durch Änderungen Risse in der Dimension Dauben und die überschüssige Feuchtigkeit über 60% kann Schwellung der Dielen (Boot) erleben, auch von der Anpassung an die Bretter und Fußbodenplatten, für Feuchtigkeit resultierende Umwelt. Probleme, die durch den natürlichen Vorgang Dielen resultierende unter der Anpassung des Holzes für die Umwelt überlagert ist kein Grund zur Beanstandung.

Sowohl die Böden und Bohlen laminiert Deckschicht aus Naturholz gefertigt, so dass einzelne Elemente leicht voneinander Farbe oder anderes Layout Korn unterscheiden können.

Aufgrund der unvermeidlichen Unterschiede in der Sortierung wird in einer bestimmten Klasse zu 2% durch Streifen von geringerer Qualität erlaubt.

Akzeptable Nachteile der Behandlung:

der oberen Ebene: eine Welle der Schnitt bis zu einer Tiefe von 0,3 mm,

die untere Fläche: Holzfehler bis zu einer Tiefe von 2 mm und 1/3 der Länge der Platte,

Rippen: Hohlraum und brechen die Fasern bis 0,3 mm,



ZAKŁAD DRZEWNY ANDREWPOL
Andrzej Pryczynicz
17-200 Hajnówka
ul. Woskowa 9
NIP: 543-103-49-86

tel . 85 683-46-38, fax. 85 683-46-39, tel./fax 85 683-45-05
e-mail: parkiety@andrewpol.com.pl, biuro@andrewpol.com.pl, www.andrewpol.com.pl

Abweichung von der Rechtwinkligkeit der vorderen Abdeckung gegenüber der Längsachse von 0,5% der Breite des Bodenbretts.

